



## RECUBRIPLAST TELHADOS E LAJES - MANTA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES HORIZONTAIS

**DESCRIÇÃO:** Impermeabilizante acrílico indicado para telhados, lajes e coberturas em geral. Aplicado nas condições recomendadas, após o período de cura, forma uma película elástica, monolítica (sem emendas), impermeável, autolavável, de elevada aderência, resistente aos raios UV (o que permite que fique exposto ao tempo dispensando proteção mecânica). Permite trânsito leve de pessoas e total possibilidade de colocação de outros materiais de acabamento (pisos e contrapisos).

Produto formulado para proteger coberturas planas, arredondadas ou inclinadas (tetos, lajes, terraços, telhas de amianto ou barro, calhas, varandas, sacadas e jardineiras). Quando aplicado corretamente adere perfeitamente em fibrocimento, Dry Wall, aço carbono, galvanizado, madeira, isopor, papelão, reboco blocos cerâmicos ou de cimento, placas cimentícias e qualquer outro que apresente porosidade suficiente para a ancoragem do produto. **Não aplicar sobre cerâmicas esmaltadas.**

Produto aprovado em potabilidade para ter contato com água potável: caixa d'água, reservatórios, cisternas, suportando pressão positiva. Caso a área para impermeabilizar seja de alta circulação, recomenda-se colocar proteção mecânica, somente depois do produto atingir a cura total e definitiva. Toda superfície a ser impermeabilizada e que requeira escoamento de água deve ter um caimento de 1,0% em direção aos coletores de água.

**COMPOSIÇÃO:** Produto a base de resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Cor:** Conforme catálogo de cores

**Sólidos/Peso:** 67,00 a 72,00% - varia conforme a cor

**Peso Específico:** 1,40 a 1,51 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade:** 100 a 110 UK

**pH:** 8,8 a 9,5

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS



**Acabamento:** Acetinado (máx. 5,0 UB à 60°)

**Instrumentos de Pintura:** Rolo de lã, pincel e trincha

**Diluição (água limpa):** Para 1ª demão: 30% , demais até 15%.

**Número de demãos:** 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos. Para propriedade de impermeabilizar 03 demãos.

**Prazo de validade (embalagem fechada sem uso):** 36 meses.



#### RENDIMENTO

**Rendimento (m<sup>2</sup>/demão)**

**1,0kg/m<sup>2</sup> sobre alvenaria em geral.**

**0,500kg/m<sup>2</sup> sobre superfícies de fibrocimento e galvanizados**



#### SECAGEM

**Toque:** 30 minutos

**Entre demãos:** 04 horas

**Final:** 07 Dias

**Embalagens:** Baldes Plásticos de 1,5 ; 4,0; 14 e 20 kgs.

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.8.7 (SUPER PREMIUM)**